

## AQUA-SEAL ExoBloc

1. Opis produktu: AQUA-SEAL ExoBloc jest dwuskładnikowym, efektywnie odcinającym i blokującym wodnym lakierem gruntującym. Akrylopolimery reagują z sieciującym utwardzaczem zawierającym izocjanaty, dając produkt doskonale wypełniający pory drewna i tworzący warstwę. Aqua-Seal ExoBloc nadaje się do większości gatunków drewna egzotycznego izolując związki zawarte w drewnie. Aqua-Seal ExoBloc może być pokrywany **tylko lakierami Aqua-Seal W1 lub Aqua-Seal EcoGold**. Aqua-Seal ExoBloc intensyfikuje naturalne wybarwienie drewna podobnie jak lakiery alkidowe lub olejowanie.
2. Użycie / lakierowanie: AQUA-SEAL ExoBloc nakładać wałkiem jedną warstwę ( nie nadaje się do szpachlowania, ponieważ zostałaaby naniesiona zbyt mała ilość materiału ) Aqua-Seal ExoBloc krótko przed użyciem dobrze wymieszać dodając utwardzacz w stosunku 20:1 (proporcje przygotowane fabrycznie). Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin. Przygotowywać tylko taką ilość lakieru, jaka potrzebna jest w danym momencie. Zmieszany z utwardzaczem lakier wydziela wolne CO<sub>2</sub>, dlatego też nie zakręcać opakowania szczelnie.
3. Schnięcie: W normalnych warunkach 23°C/50% wilgotności powietrza: ok. 4 godzin, a najlepiej przez noc. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.
4. Zużycie: w zależności od podłoża i sposobu pracy  
1 warstwa nałożona wałkiem ok. 100-110 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 9-10 m<sup>2</sup>/l.
5. Składowanie: W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu przynajmniej 12 miesięcy.
6. Ograniczenia stosowania: Aqua-Seal ExoBloc nie stosować na podłogach z ogrzewaniem podłogowym, bruku i deskach bitych na gwóźdź ( niebezpieczeństwo sklejeń blokowych ). Przy stosowaniu na silnie chłonnych podłożach np. buku, grunt musi być obficie nakładany wałkiem.
7. Szczególne zalecenia: Aqua-Seal ExoBloc nie wolno matować, z powodu możliwości przetarcia do drewna i wystąpienia przebarwień przez lakier nawierzchniowy. Aqua-Seal ExoBloc schnąc jest połyskliwy, a po wyschnięciu czuje się, że powierzchnia jest nieco lepka. Wykończenie Aqua-Seal EcoGold ( mat, półmat, połysk ) lub Aqua-Seal W1 ( mat ).
8. Oдноśniki:  
Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.  
Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg  
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych