

EURO 04

1. **Opis produktu:** Euro 04 odporny na zarysowania i ścieranie, i łatwy w zastosowaniu. Ma długi czas nakładania wałkiem wysmienite właściwości wypełniające i doskonała płynność. Euro 04 nie jest przeznaczony do podłóg korkowych

2. **Szczególne wskazówki:** Euro 04 wykazuje ogólnie dobrą przyczepność na różnych podkładach, jak np. AQUA-SEAL Uni Primer, AQUA-SEAL Eurotrend, Spezial-Exotengrund, L81 w połysku, LT-Export i innych.

LT-Export można stosować jako lakier podkładowy w celu ograniczenia efektu sklejanego płaszczyzn bocznych parkietu. Przed nałożeniem warstwy lakieru nawierzchniowego, lakier LT-Export, po całkowitym wyschnięciu, musi zostać gruntownie zmatowiony (ziarno 120). Także L81 w połysku i UNO należy przed pokryciem innym lakierem dokładnie zmatować. Nie matować innych lakierów podkładowych (możliwość przetarcia warstwy do surowego drewna).

Tłuste gatunki drewna, jak np. Teak lub Oliwka należy zagruntować przy pomocy Spezial-Egzotengrund. Nie matować lakieru podkładowego. Ciemne drewna jak np. również czereśnia i grusza można dla uzyskania ciekawego efektu optycznego (wyeksponowanie usłojenia i barwy drewna) zagruntować L81 w połysku. Zwrócić uwagę na bardzo silny efekt sklejanego płaszczyzn bocznych parkietu!

3. **Stosowanie:** Euro 04 można nakładać przy pomocy wałka, pędzla lub szpachli metalowej (na krzyż). Nakłada się trzy jednakowej grubości warstwy. W wypadku bardzo chłonnych podłoży zaleca się rozcieńczenie materiału na pierwszą warstwę z wodą destylowaną (max. 5%). Nie lakierować w temperaturze poniżej + 13 °C. Na gatunkach problematycznych, jak buk, klon, jesion nie nakładać lakieru szpachlą.

4. **Schnięcie:** W normalnych warunkach klimatycznych 23 °C/50% wilgotności powietrza: ok. 120 minut do rozpoczęcia matowienia. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

5. **Zużycie:** W zależności od podłoża i sposobu pracy.

1 warstwa nakładana szpachlą:	ok. 30-35 ml/m ² lub ok. 30-35 m ² /l
1 warstwa nakładana wałkiem lub pędzlem:	ok. 100 ml/ m ² lub ok. 10 m ² /l

6. **Składowanie:** CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy.

7. **Fabrycznie lakierowany parkiet:** Euro 04 wykazuje na wielu rodzajach parkietu lakierowanego fabrycznie dobrą przyczepność, jednak z powodu dużej różnorodności produktów tego typu nie można jednoznacznie określać jego przydatności do pokrycia konkretnego rodzaju podłogi. Z zasady każdy użytkownik powinien wykonać próbne lakierowanie. Przed wykonaniem próby podłogę najlepiej gruntownie przemyć przy pomocy L 94 Wachsentfemer (biały lub beżowy pad).

8. **Odkładniki:** Następujące odkładniki jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
- wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)