

L 62 EUROTOP

1. **Opis produktu:** L 62 Eurotop jest szybko schnącym dwuskładnikowym lakierem kwasoutwardzalnym do parkietu, podłóg drewnianych, mebli itd. Zawierający formaldehyd produkt jest optymalnym połączeniem ekonomiczności z wysoką jakością. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na szybkie schnięcie i wysmienite właściwości.
2. **Stosowanie:** materiał należy dobrze wymieszać z utwardzaczem L 62 Eurotop-Härter w stosunku 10:1 i zużyć w ciągu 8 godzin.

Zbyt duża ilość utwardzacza powoduje powstanie zbyt twardej i kruchej powłoki, podczas gdy za mała ilość utwardzacza pociąga za sobą niedostateczne schnięcie. Do mieszania i nakładania nie stosować metalowych narzędzi.

Schnięcie kwasoutwardzalnych lakierów zależy od ilości kwasu. Ponieważ kwasy i zasady neutralizują się nawzajem, należy pamiętać, żeby lakier nie miał kontaktu z zasadowym środowiskiem, np. środkami myjącymi lub alkalicznymi bejcami. Neutralizują one część kwasu z utwardzacza, w wyniku czego lakier nie jest w stanie wystarczająco schnąć.

Lakier nakłada się w dwóch warstwach przy pomocy wałka lub specjalnej gąbki (Struxi). Lakier można rozcieńczać przy pomocy L+V. Do mycia narzędzi można stosować L+V lub S-Reiniger. Nie lakierować w temperaturze poniżej +15°C.

Do gruntowania można zastosować Spezial-Exotengrund. W wypadku wąsko naczyniowych i egzotycznych gatunków drewna jak też impregnowania powierzchni zaleca się stosowanie na pierwszą warstwę L 62 z dodatkiem 10-20% rozcieńczalnika.

Po zagruntowaniu i po wyschnięciu pierwszej warstwy Eurotopu lekko zmatowić powierzchnię w celu ścięcia włókien drewna.

3. **Schnięcie:** W normalnym klimacie 23°C / 50% wilgotności powietrza po ok. 60 minutach. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie przykrywać intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
4. **Zużycie:** w zależności od rodzaju podłoża i metody nakładania:

Warstwa nakładana wałkiem/pędzlem: ok. 85-100 ml/m² lub ok. 10-12m²/l

5. **Składowanie:** w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać co najmniej 12 miesięcy.
6. **Odośniki:** następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
 - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych/olejowanych podłóg
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)