

Zalecenia stosowania

Lakieru LT-Export Extra i farby dwuskładnikowej Aqua-Seal 2K-PU do znakowania obiektów sportowych/linii boiskowych

Zaleca się następującą metodę pracy:

a) malowanie linii boiskowych

- Pierwsza warstwa: lakier LT-Export Extra rozprowadzać wałkiem (połysk, półmat lub mat), zużycie 110 ml/m², schnięcie przez noc, matowienie.
- Druga warstwa: lakier LT-Export Extra rozprowadzać wałkiem (połysk, półmat lub mat), zużycie 110 ml/m², schnięcie przez noc, matowienie.
- Linie: farbę do linii wymieszać w proporcjach 10:1 z utwardzaczem. Po wymieszaniu farba jest gotowa do malowania pędzlem lub wałkiem do 2 godzin po przygotowaniu. Mieszać tylko potrzebne ilości. Nanieść. Schnięcie przez noc. Matowienie. Nie przetrzeć ściernicą/nie szlifować.
- Trzecia warstwa: lakier LT-Export Extra rozprowadzać wałkiem (połysk, półmat lub mat), zużycie 110 ml/m².
- Czwarta warstwa: zaleconą wg wytycznych użytkownika lub przy ekstremalnym obciążeniu podłogi.

Do wyznaczenia linii boiskowych używać przeznaczonej do tego taśmy klejącej, którą należy nakleić mocno i dokładnie, aby uniknąć podpyływania farby pod taśmę. Z reguły wystarcza solidna warstwa farby nałożona dobrze nasączonym wałkiem lub pędzlem, aby powstała wyraźna linia znakująca. Ważne: zaraz po wyschnięciu farby taśmę ostrożnie usunąć, żeby otrzymać równy bieg linii.

b) lazurowanie powierzchni:

przed nałożenie farby dwuskładnikowej wałkiem, nanieść szpachlą farbę lub bezbarwny lakier Aqua-Seal 2K-PU. Dodać wymieszaną farbę do wymieszanego lakieru w proporcji 1 do 10%, w zależności od pożądanej intensywności barwy. Farbę wymieszać dobrze w lakierze Aqua-Seal 2K-PU. Wymieszaną z lakierem farbę nanieść na powierzchnię.

Zasadniczo im mniejsza domieszka farby, tym więcej warstw należy nałożyć, aby uzyskać jednolitą barwę. Każdą warstwę pozostawić do wyschnięcia przez 24 godziny. Po każdej warstwie zmatowić podłogę zgodnie z normą. Zaleca się, lakierowanie „na krzyż”, jeżeli nakładane byłyby 2 lub 3 warstwy zabarwionego lakieru.

c) całkowite krycie powierzchni farbą:

przed nałożenie farby dwuskładnikowej wałkiem, nanieść szpachlą farbę lub bezbarwny lakier Aqua-Seal 2K-PU. Powierzchnie nietransparentne lakierujemy Aqua-Seal 2K-PU, do którego dodajemy około 30-40% farby (propozycja np. 10 części lakieru i 4 części farby). Dokładnie wymieszać. Zabarwiony lakier 1-2 razy rozprowadzić wałkiem. Po każdej warstwie matować. Czas schnięcia każdej warstwy – 24 godziny.

Ważne: uważać na przetarcia przy matowaniu.

Uwaga: przeprowadzić na miejscu próbę barwienia, uprzednio zapoznając się z zaleceniami zlecniodawcy. W przypadku pokrywania zabarwionych powierzchni bezbarwnym lakierem może dojść do lekkiej zmiany zabarwienia lakieru. Proszę wziąć pod uwagę również informacje techniczne Aqua-Seal 2K-PU i LT Export Extra.

Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych i olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.)

The logo for Berger-Seidle features the brand name in a bold, italicized, blue sans-serif font. The text is set against a light blue rectangular background that has a subtle, wavy, water-like texture. The 'Berger-' part is slightly smaller and positioned to the left of the larger 'Seidle' part.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
Szendera Bogdan
43-229 Ćwiklice, ul. Zawadzkiego 82
tel./fax.: (032) 211 24 62