

LT-EXPORT EXTRA

Lakier KH zgodny z norm DIN 18032

1. **Opis produktu:** LT-Export Extra jest uniwersalnym jednoskładnikowym lakierem o wysokiej zawartości zmodyfikowanej żywicy syntetycznej. LT-Export Extra zawiera relatywnie łagodne rozpuszczalniki, a jego składniki wiążące składają się z surowców roślinnych. LT-Export Extra można praktycznie używać do wszystkich rodzajów parkietów i podłóg drewnianych. Produkt ten znajduje też zastosowanie przy parkietach lamelowych, parkietach przemysłowych, bruku drewnianym i deskach. Nadaje się do parkietów na ogrzewaniu podłogowym, jak również do konstrukcji elastycznych na hale sportowe. LT-Export Extra posiada współczynnik tarcia ślizgowego odpowiadający wymaganiom normy DIN 18032, jest antypoślizgowy i w ograniczonym stopniu skleja płaszczyzny boczne parkietu.
2. **Szczególne wskazówki:** Produkt może w połączeniu z tkaninami i pyłem drzewnym wytwarzać w wyniku oksydacji wysoką temperaturę, która może spowodować samozapłon. Dlatego pył drzewny, nasączone szmatki itp. zamoczyć i pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.
3. **Użycie/lakierowanie:** Lakier można nanosić w 2-3 warstwach wałkiem lub pędzlem. Matowanie między poszczególnymi warstwami zagwarantuje maksymalny wygląd. Aby zapewnić dobre połączenie międzywarstwowe konieczne jest również matowanie lakieru po upływie 15-18 godz. W wypadku miękkich gatunków drewna jak jodła, świerk lub sosna może dojść do wydzielania żywicy, która powoduje spowolnienie procesu schnięcia lakieru i negatywnie wpływa na jego wygląd. Zastosowanie Spezial Exotengrund może ograniczyć to zjawisko. LT-Export Extra można stosować również w połączeniu z FK GELB. Lakier tej kategorii zawierają rozpuszczalniki, które lekko rozpuszczają pozostałości wosku w szczelinach i porach drewna. Może to prowadzić, szczególnie w wypadku wcześniej woskowanych podłóg, do znacznego wydłużenia procesu schnięcia, pojawienia się matowych miejsc i ograniczenia przyczepności lakieru (do całkowitego odspojenia). Dlatego w takim wypadku należy zastosować inny typ lakieru, bądź użyć wcześniej, Spezial Exotengrund (nie stosować Spezial-Exotengrund na podłogach o bardzo intensywnym natężeniu ruchu).
4. **Schnięcie:** W normalnych warunkach klimatycznych 23°C / 50% wilgotności powietrza: po ok. 6-10 godz. suchy do wejścia. Przy lakierowaniu renowacyjnym starych podłóg może dojść do znacznego wydłużenia czasu schnięcia. Jeżeli taki przypadek nastąpi należy poczekać z nakładaniem kolejnej warstwy tak długo, aż lakier dobrze wyschnie i nie będzie się „kleił”. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
5. **Zużycie:** W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy:

Warstwa nakładana wałkiem / pędzlem:	ok. 100 ml/m ² lub ok. 10m ² /l
--------------------------------------	---
6. **Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, co najmniej 12 miesięcy.
7. **Odnośniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
 - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)