

Aqua-Seal W 1

- Opis:** Aqua-Seal W 1 jest dwuskładnikowym, wodnym lakierem poliuretanowym. Produkt jest wytrzymały na ścieranie, wysoce odporny na chemikalia i zalecany na mocno używane podłogi. Ze względu na swoją elastyczność nadaje się na podłogi korkowe także bez lakieru podkładowego AquaOil-Primer. Aqua-Seal W1 stanowi alternatywę dla sprawdzonego już lakieru poliuretanowego UNO. Produkt ten jest dostępny w macie. Aqua-Seal W1 jest naszym pierwszym produktem na rynku, który jest „bezrozpuszczalnikowy” zgodnie z TRGS 617. W kombinacji z AquaOil-Primer uzyskuje się intensywność i wygląd, które są zbliżone do powierzchni zaolejowanych.
- Wskazówka:** Aqua-Seal W1 może być także stosowany bez Primera. Zalecamy jednak kombinację z AquaOil-Primer w systemie AquaOilKombi. Alternatywnie w celu zredukowania sklejanania bocznego i gdy pożądanym jest mniej intensywny ton można użyć również Aqua-Seal UniPrimer.
- Zastosowanie:** Aqua-Seal W1 dobrze wymieszać tuż przed użyciem w stosunku 20:1 z utwardzaczem Aqua-Seal W1 Harter w oryginalnym opakowaniu lub w wiadrze. Mieszanka ta jest przydatna do lakierowania wałkiem przez 2 godziny. Przez jeden dzień lakier pozostaje płynny, jednak można używać go jako grunt do nakładania szpachli. Czyli należy wymieszać tylko tyle ile potrzeba. Z lakieru wydzielają się CO₂. Pojemnika nie należy zamykać hermetycznie. Materiał rozprowadzać w 2-3 warstwach wałkiem lub pędzlem. Proszę wziąć pod uwagę przy stosowaniu AquaOilKombi-System również wskazówki znajdujące się w opisie technicznym AquaOil-Primer. Przed lakierowaniem w AquaOilKombi-System fugi wypełnić Aqua-Seal Pafuki. Fugowanie jak i ostatni szlif powinny nastąpić bezpośrednio przed położeniem warstwy. W przypadku bardzo kruchego lub porowatego wypełnienia fug, może wystąpić „pocenie” oleju z fug po nałożeniu pierwszej warstwy wałkiem. W tym przypadku przed nałożeniem drugiej warstwy wałkiem należy zmatowić powierzchnię i nanieść warstwę lakieru szpachlą.

Zalecany AquaOilKombi-System

1 x szpachla	AquaOil-Primer	ok. 20-30 ml/m ²	schnięcie przez noc
1 x wałek/pędzel	Aqua-Seal W 1	ok. 110-150 ml/m ²	schnięcie ok. 3-4 godziny
1 x wałek/pędzel	Aqua-Seal W 1	ok. 110-150 ml/m ²	

W przypadku ekstremalnie silnych obciążeń dodatkowo:

1 x wałek/pędzel	Aqua-Seal W 1	ok. 110-150 ml/m ²
------------------	---------------	-------------------------------

W przypadku normalnego obciążenia (zwykłe pomieszczenie mieszkalne) można:

1 x szpachla	AquaOil-Primer	ok. 20-30 ml/m ²	schnięcie przez noc
1 x szpachla	Aqua-Seal W 1	ok. 30-40 ml/m ²	schnięcie ok. 30 min.
1 x wałek/pędzel	Aqua-Seal W 1	ok. 150-180 ml/m ²	

Matowienie międzywarstwowe w AquaOilKombi-System nie jest konieczne.

- Specjalne wskazówki dotyczące lakierów wodnych:** W przeciwieństwie do lakierów konwencjonalnych, rozpuszczalnikowych lakierów Aqua Seal należy nanosić obficie. Materiał nie powinien być silnie rozprowadzany.
- Schnięcie:** Przy 23°C/50% wilgotności względnej po ok. 3-4 godz. nadaje się do matowania i ostrożnego używania. W przypadku braku wietrzenia, niskiej temperaturze, innej wilgotności powietrza jak również grubszej warstwy lakieru, schnięcie może być wydłużone. Nałożenia warstwy Aqua-Seal W1 na AquaOil-Primer musi nastąpić najpóźniej do 3 dni. Nie obciążać przed upływem 8-10 dni, nie kłaść dywanów ani nie pielęgnować.
- Zużycie:** zależnie od podłoża i sposobu pracy:
AquaOilKombi-System: 1 warstwa szpachlą AquaOil-Primer ok. 20-30 ml/m²
1 warstwa wałkiem lub pędzlem Aqua-Seal W 1 ok. 120-150ml/m²
- Składowanie i transport:** chronić przed mrozem, transportować i przechowywać w suchych i chłodnych warunkach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przynajmniej 12 miesięcy.
- Fabrycznie lakierowany parkiet gotowy:** Aqua-Seal W 1 nie nadaje się do nakładania na parkiet gotowy lakierowany fabrycznie.
- Oдноśniki:** Następujące informacje obowiązują jako część składowa niniejszego opisu technicznego
 - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

Szendera Bogdan

43-229 Pszczyna-Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 43 b

tel./fax.: (32) 211 24 62

- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)