

Masa szpachlowa do podłóg drewnianych **HSP 34**

Informacja o produkcie 23

Zakres zastosowania

- Do wewnątrz.
- Do szpachlowania i niwelowania podłóg przed układaniem
 - tekstylnych i elastycznych wykładzin podłogowych
 - przyklejanego parkietu lub laminatu.
- Do wykonywania gładkich i równych powierzchni.
- Do wyrównywania
 - podłóg drewnianych
 - płyt wiórowych.
- Do warstw o grubości od 3 do 15 mm.

Właściwości produktu

- Bardzo niski poziom emisji, GEV-EMICODE EC 1.
- Niska zawartość chromianów zgodnie z TRGS 613; Giscode ZP 1.
- Zbrojona włóknami, zapobiega tworzeniu się rys.
- Łatwo rozplývna.
- Może być rozprowadzana rakłą.
- Tworzy gładką powierzchnię bez porów.
- Bardzo dobra szlifowalność przy niewielkim pyleniu.
- Szybkotwardniejąca, dlatego wchodzenie możliwe już po ok. 3 godzinach.
- Nadaje się do obciążania kółkami foteli.

Opakowanie

Wzmocniony worek papierowy 25 kg
z wkładem polietylenowym
Nr art./Znak kontrolny EAN 4204/5

Dane odnośnie przetwarzania/ dane techniczne	
Dane materiałowo-technologiczne	
Baza materiałowa	cement specjalny z dodatkami
Składniki	1-składnikowy
Konsystencja	proszkowa
Barwa	szara
Oznaczenie zgodnie z: - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) - Rozporządzeniem o cieczach palnych (VbF) - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	nie jest materiałem niebezpiecznym nie dotyczy nie jest produktem podlegającym obowiązkowi oznaczania
Dokładniejsze informacje: patrz rozdział Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.	
Trwałość składowania	w suchym i chłodnym miejscu ok. 6 miesięcy

Dane o technice stosowania	
Zużycie	ok. 1,6 kg proszku na m ² i mm grubości warstwy
Grubość warstwy	3 do 15 mm
Temperatura pomieszczenia i podłoża	+10 °C do +25 °C
Proporcje mieszanki	25 kg Masy szpachlowej do podłóg drewnianych HSP 34 + 5,5 do 5,75 l wody W przypadku ilości częściowych: 1 kg Masy szpachlowej do podłóg drewnianych HSP 34 + 220 do 230 ml wody
Konsystencja	rzadkopłynna
Czas użycia	ok. 30 minut
Czas twardnienia* - wchodzenie możliwe po - szlifowanie możliwe po - wykładanie możliwe po	ok. 3 godzinach ok. 1 dniu ok. 1 dniu przy 3 mm grubości warstwy

* Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają te czasy. Wyższa wilgotność powietrza wydłuża podane czasy.

Przygotowanie podłoża

Obowiązują wymogi norm DIN 18 365, względnie DIN 18 356.

Podłoże musi być czyste, suche, mocne, nośne, bez oleju i tłuszczu.

Wilgotność szczątkowa podłoża drewnianych nie może przekraczać wilgotności równowagi, wynoszącej 6 do 12 % wagowych.

Luźne, uginające się lub skrzypiące deski należy przymocować śrubami. Podłoża drewniane należy oszlifować i dokładnie odpylić. Spoiny, rysy i otwory zamknąć szczeliwem akrylowym AD 937. Połączenia ze ścianami oddylać, np. paskami styropianu.

Podkład

Zagruntować Specjalnym podkładem VG 2. Zawartość pojemnika przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Specjalny podkład VG 2 nanieść równomiernie na podłoże np. wałkiem z miękkiej pianki. Pozostawić podkład do wyschnięcia na nielepłą błonę. W przypadku desek surowych po ok. 20 minutach konieczne jest **naniesienie drugiej warstwy** gruntu.

Przetwarzanie Masy szpachlowej do podłóg drewnianych HSP 34

1 Zimną wodę zarobową wlać do czystego naczynia roboczego, dodać Masy szpachlowej do podłóg drewnianych HSP 34 i wymieszać

odpowiednim mieszadłem (np. firmy Collomix lub z rzemieślniczego programu marketingowego PCI) przez min. 3 minuty na masę bez grudek.

2 Masę szpachlową do podłóg drewnianych HSP 34 wylać na wyschnięty podkład i rozłożyć szpachlą lub raklą, na grubości warstwy min. 3 mm.

Należy przestrzegać następujących zasad

- Tężejącej zaprawy nie rozcieńczać wodą ani nie mieszać ze świeżą Masą szpachlową do podłóg drewnianych HSP 34.
- Mieszając Masę szpachlową do podłóg drewnianych HSP 34 należy przestrzegać podanej ilości wody zarobowej. **Dodatki są niedopuszczalne.**
- W przypadku warstw o grubości powyżej 5 mm stosować 5,5 l wody na 25 kg proszku, rozłożyć przy pomocy rakli do dużych powierzchni oraz odpowietrzyć wałkiem kolczastym.
- Odpowiednimi metodami, np. paskiem obrzeżnym, należy uniemożliwić wpływanie Masy szpachlowej do podłóg drewnianych HSP 34 do spoin obrzeżnych.
- Jeśli konieczna jest druga warstwa szpachli, należy ją nanosić na jeszcze wilgotne pierwsze szpachlowanie. Jeżeli pierwsza warstwa szpachli już wyschła, należy zagruntować ją Specjalnym podkładem VG 2.
- Zwiększając grubość warstwy należy liczyć się z wydłużającym się czasem oczekiwania do momentu, kiedy możliwe będzie wykonanie okładziny.
- W przypadku warstw o grubości przekraczającej 3 mm oraz układania wykładzin dyfuzyjnie szczelnych, parkietu lub laminatu należy przed rozpoczęciem układania zmierzyć aparatem CM wilgotność szczątkową Masy szpachlowej do podłóg drewnianych HSP 34.
- Na **nie zabezpieczonych (surowych) podłogach drewnianych** należy na zagruntowanym podłożu ułożyć siatkę zbrojeniową AG 934; po ściągnięciu folii ochronnej kłaść siatkę samoprzylepną stroną w dół na przygotowanej powierzchni, z zakładami szerokości = 10 mm, dla lepszego przylegania siatkę przymocować takerem.
- Odpowiednie narzędzia można nabyć np. w firmach

Collomix GmbH

Horchstraße 2
85080 Gaimersheim
www.collomix.de

lub

PCI Augsburg GmbH
Abt. Marketing
Piccardstraße 11
86159 Augsburg

- Narzędzia, maszyny i mieszadła umyć wodą bezpośrednio po użyciu, po zaschnięciu mycie wodą nie będzie już możliwe.
- Trwałość składowania: przy składowaniu w suchym i chłodnym miejscu ok. 6 miesięcy.

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Ogólna wskazówka dla produktów zawierających cement

Masa szpachlowa do podłóg drewnianych HSP 34 zawiera cement. Cement reaguje z wilgocią i wodą zarobową, tworząc odczyn alkaliczny; dlatego możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry bądź poparzeń śluzówek (np. oczu). Unikać kontaktu z oczyma oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. W razie kontaktu ze skórą i z oczyma spłukać dokładnie dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczyma udać się do okulisty! Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci!
Niska zawartość chromianów zgodnie z TRGS 613.

Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców fachowych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:
SKW-MBT Polska Sp. z o.o.
ul. Pogodna 4, 60-275 Poznań
Tel: 061 662 13 62