

Szybka masa szpachlowa

SSP 33

Informacja o produkcie 22

Zakres zastosowania

- Do wnętrz.
- Do szpachlowania i niwelowania podłóg przed układaniem tekstylnych i elastycznych wykładzin podłogowych.
- Do wykonywania gładkich i równych powierzchni.
- Do wyrównywania podłoży cementowych.
- Do wyrównywania jastrychów anhydrytowych i magnezytowych.
- Do wyrównywania podłoży nie chłonnych, np. okładzin z płytek ceramicznych.
- Do warstw o grubości od 0,5 do 5 mm.

Właściwości produktu

- Bardzo niski poziom emisji GEV-EMICODE EC 1.
- Niska zawartość chromianów według TRGS 613; Giscode ZP 1.
- Łatwo rozpuszczalna.
- Może być rozprowadzana rakłą w pozycji stojącej.
- Wchodzenie możliwe po ok. 2 godzinach.
- Szlifowanie możliwe po ok. 3 godzinach.
- Nadaje się do ogrzewania podłogowego.
- Nadaje się do obciążania kółkami foteli przy grubości warstwy min 1 mm.

Opakowania

Wzmocniony worek papierowy 25 kg-
z wkładem polietylenowym
Nr art./Znak kontrolny EAN 4203/8

Dane odnośnie przetwarzania/ dane techniczne	
Dane materiałowo-technologiczne	
Baza materiałowa	cement specjalny z dodatkami
Składniki	1-składnikowy
Konsystencja	proszkowa
Barwa	szara
Oznaczenie zgodnie z: - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) - Rozporządzeniem o cieczech palnych (VbF) - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	nie jest materiałem niebezpiecznym nie dotyczy nie jest produktem podlegającym obowiązkowi oznaczania
Dokładniejsze informacje: patrz rozdział Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.	
Trwałość składowania	w suchym i chłodnym miejscu ok. 6 miesięcy

Dane o technice stosowania	
Zużycie	ok. 1,6 kg proszku na m ² i mm grubości warstwy
Grubość warstwy	0,5 do 5 mm
Temperatura pomieszczenia i podłoża	+10 °C do +25 °C
Proporcje mieszanki	25 kg Szybkiej masy szpachlowej SSP 33 + 6 do 6,25 l wody w przypadku ilości częściowych: 1 kg Szybkiej masy szpachlowej SSP 33 + 240 do 250 ml wody
Konsystencja	rzadkoplłynna
Czas użycia *	ok. 30 minut
Czas twardnienia* przy warstwie o grubości 2 mm - wchodzenie możliwe po - szlifowanie możliwe po - wykonywanie okładzin możliwe po	ok. 2 godzinach ok. 3 godzinach ok. 3 godzinach
Nadaje się do obciążania kółkami foteli	od 1 mm minimalnej grubości warstwy

* Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają te czasy. Wyższa wilgotność powietrza wydłuża podane czasy.

Przygotowanie podłoża

Obowiązują wymogi normy DIN 18 365.

Podłoże musi być czyste, suche, mocne, nośne, bez oleju i tłuszczu. Musi ono być wolne od powłok malarskich i innych zmniejszających przyczepność pozostałości.

Mocne zabrudzenia i zmniejszające przyczepność pozostałości lub powierzchnie usunąć mechanicznie (śrutowanie, szlifowanie). Miejsca wykruszone i otwory wypełnić Stabilną masą szpachlową STS 35.

Istniejące rysy zamknąć żywicą laną na bazie metakrylanu metylu z Zestawu naprawczego do rys RRS 47.

Podkład

1 Na podłożach chłonnych

Zagruntować Uniwersalnym podkładem VG 1. Zawartość pojemnika przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Uniwersalny podkład VG 1 nanieść równomiernie na podłoże np. wałkiem z miękkiej pianki. Pozostawić podkład do wyschnięcia na nie lepką błonę.

2 Na podłożach nie chłonnych

Zagruntować Specjalnym podkładem VG 2. Zawartość pojemnika przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Specjalny podkład VG 2 nanieść równomiernie na podłoże np. wałkiem z miękkiej pianki. Pozostawić podkład do wyschnięcia na nie lepką błonę.

Przetwarzanie Szybkiej masy szpachlowej SSP 33

1 Zimną wodę zarobową wlać do czystego naczynia roboczego, dodać Szybkiej masy szpachlowej SSP 33 i wymieszać odpowiednim mieszadłem (np. firmy Collomix lub z rzemieślniczego programu marketingowego PCI) przez min. 3 minuty na masę bez grudek.

2 Szybka masę szpachlową SSP 33 wylać na wyschnięty podkład i rozłożyć szpachlą lub raklą na żadaną grubość.

Należy przestrzegać następujących zasad

- W przypadku wilgoci podsiąkającej z podłoża zastosować Epoksydowy podkład VG 7 oraz zasięgnąć porady firmy PCI.
- Tężejącej zaprawy nie rozcieńczać wodą, ani nie mieszać ze świeżą Szybką zaprawą szpachlową SSP 33.
- Mieszając Szybka masę szpachlową SSP 33 należy przestrzegać podanej ilości wody zarobowej. **Dodatki są niedopuszczalne.**
- Odpowiednimi metodami, np. paskiem obrzeżnym należy uniemożliwić wpływanie Szybkiej masy szpachlowej SSP 33 do spoin obrzeżnych.
- Jeśli konieczna jest druga warstwa szpachli, należy ją nanosić na jeszcze wilgotne pierwsze szpachlowanie. Jeżeli pierwsza warstwa szpachli już wyschła, należy zagruntować ją Uniwersalnym podkładem VG 1 lub Specjalnym podkładem VG 2.
- Zwiększając grubość warstwy należy liczyć się z wydłużającym się czasem oczekiwania do momentu, kiedy możliwe będzie wykonanie okładziny.
- W przypadku warstw o grubości przekraczającej 2 mm oraz układania wykładzin dyfuzyjnie szczelnych należy przed rozpoczęciem układania zmierzyć aparatem CM wilgotność szczątkową Szybkiej masy szpachlowej SSP 33.
- Odpowiednie narzędzia można nabyć np. w firmach

Collomix GmbH

Horchstraße 2
85080 Gaimersheim
www.collomix.de

lub

PCI Augsburg GmbH
Abt. Marketing
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Telefon 0821/5901-316

- Narzędzia, maszyny i mieszadła umyć wodą bezpośrednio po użyciu, po zaschnięciu mycie wodą nie będzie już możliwe.
- Trwałość składowania: przy składowaniu w suchym i chłodnym miejscu ok. 6 miesięcy.

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Ogólna wskazówka dla produktów zawierających cement

Szybka masa szpachlowa SSP 33 zawiera cement. Cement reaguje z wilgocią i wodą zarobową, tworząc odczyn alkaliczny; dlatego możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry bądź poparzeń śluzówek (np. oczu). Unikać kontaktu z oczyma oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. W razie kontaktu ze skórą i z oczyma spłukać dokładnie dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczyma udać się do okulisty! Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci!. Niska zawartość chromianów zgodnie z TRGS 613.

Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców fachowych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:
SKW-MBT Polska Sp. z o.o.
ul. Pogodna 4, 60-275 Poznań
Tel: 061 662 13 62