

Uniwersalny środek do mocowania wykładzin

UFX 382

Informacja o produkcie 62

Zakres zastosowania

- Podłogi we wnętrzach.
- Do mocowania wykładzin z włókien poliwinylowych i wykładzin dywanowych z różnymi rodzajami warstw spodnich, również do wykładzin z warstwą spodnią z SDR, pianki poliuretanowej i włókniny.
- Nadaje się również do wykładzin użytkowych, takich jak PVC, linoleum oraz do parkietów lakierowanych.
- Nadaje się do podłóg podgrzewanych.
- Nadaje się do obciążania kółkami krzesel w pomieszczeniach mieszkalnych.

Właściwości produktu

- Nie zawiera rozpuszczalników zgodnie z TRGS 610; Giscode D 1.
- Zapach neutralny.
- Możliwe ponowne zdjęcie wykładziny.
- Wysoka wydajność.

Opakowania

Wiadro z tworzywa sztucznego 10 kg
Nr art./Znak kontrolny EAN 4316/5

Wiadro z tworzywa sztucznego 3 kg
Nr art./Znak kontrolny EAN 4317/2

Dane odnośnie zastosowania/ dane techniczne	
Dane materiałowo-technologiczne	
Baza materiałowa	dyspersja żywic syntetycznych
Składniki	1-składnikowa
Gęstość	ok. 1,20 g/cm ³
Konsystencja	płynna
Barwa	jasno beżowa
Oznaczenie zgodnie z: - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) - Rozporządzeniem o cieczach palnych (VbF) - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	nie jest materiałem niebezpiecznym nie dotyczy nie jest produktem podlegającym obowiązkowi oznaczania
Pozostałe informacje: patrz Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.	
Trwałość	w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem ok. 9 miesięcy

Dane o technice zastosowania	
Zużycie	ok. 100 do 200 g/m ²
Temperatura pomieszczenia i podłoża	+15 °C do +25 °C
Sposób nakładania	jednostronnie na przygotowanym podłożu, w zależności od rodzaju spodniej strony wykładziny zastosować pacę zębatą A 1 lub A 2 (patrz ilustracja)
Czas odpowietrzania* - dla wykładzin dywanowych - dla wykładzin włókien poliwinylowych	ok. 10 do 15 minut ok. 20 do 30 minut
Obciążanie możliwe*	natychmiast

* Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają ten czas. Wyższa wilgotność powietrza wydłuża podany czas.



Spachtelzahnung A 1

Odpowiednie podłoża

- Nasiąkliwe posadzki mineralne.
- Mineralne masy szpachlowe PCI.
- Podłoża nie nasiąkliwe.

Przygotowanie podłoża

Obowiązują wymogi zgodne z normą DIN 18 365.

Podłoża musi być równe, czyste, suche i trwałe. Wykładziny użytkowe muszą być trwale przymocowane do podłoża.

Podłoża szpachlowane i inne podłoża nasiąkliwe należy zagruntować środkiem Spezialal-Vorstrich VG 1.

Wartwa gruntu zapobiega wnikaniu zbyt dużej ilości wody w podłoża podczas późniejszego zmywania warstwy mocującej.

Wykładziny użytkowe mogą po usunięciu warstwy mocującej – w zależności od zamocowanej drugiej wykładziny – mogą wykazywać zmiany w wyglądzie.

Sposób użycia

Wykładzinę przeznaczoną do ułożenia pociąć na kawałki zbliżone do żądanych wymiarów, położyć w pomieszczeniu i złożyć w połowie. Uniwersalny środek do mocowania wykładzin UFX 382 nanieść równomiernie na podłoża, pokrywając całą jego powierzchnię. Po upływie czasu odpowietrzania, wynoszącego ok. 10 do 30 minut ułożyć wykładzinę. Wartwa powinna być sucha, ale jeszcze lepka (sprawdzić opuszkami palców).

Zdejmowanie wykładzin:

Wykładziny oderwać w jednym z narożników i zdjąć. Ewentualne resztki środka mocującego zwilżyć wodą z płynem do mycia naczyń i po ok. 30 minutach usunąć. Wykładziny użytkowe należy poddać gruntownemu czyszczeniu.

Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć ciepłą wodą. Zanieczyszczone wykładziny zmywać natychmiast ciepłą wodą lub (w przypadku wykładzin dywanowych) środkiem do czyszczenia dywanów.

Każdorazowo należy dokładnie przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładzin.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki odnośnie produktów dyspersyjnych

Nie dopuszczać do wyschnięcia dyspersji na skórze. Przyschniętą dyspersję usuwać wodą z mydłem. W razie niebezpieczeństwa rozpryskiwania chronić oczy. Jeżeli dyspersja dostanie się do oka, zmyć dokładnie wodą. Jeżeli podrażnienie oczu ni ustąpi w ciągu kilku minut, udać się do okulisty.

Pozostałych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Serwis architektoniczny

Proszę włączyć doradców PCI do konsultacji obiektowych. Wszelką dokumentację prosimy zamawiać w biurze w Poznaniu.