

Dobór klejów do rodzaju i wielkości parkietu

	D	D Top	D Listoni	R / WFP	501	PU	PU EKO	Elastic
mozaika 8 x 22 x 160	O	X	X	X	X	X	X	X
przemysłówka 15 x 20 x 200 - 300	O	X	X	X	X	X	X	X
lamparkiet 10 x 50 - 60 x 200 - 300	~~	~~	~~	O	X	X	X	X
14 - 16 x 70 x 300 P/W	O	X	X	O	X	X	X	X
14 - 16 x 70 x 500 P/W	~~	X	X	O	X	X	X	X
15 x 90 x 500 - 1000 P/W	~~	~~	X	~~	X	X	X	X
15 x 90 x 1000 - 1500 P/W	~~	~~	~~	~~	X	X	X	X
22 x 50-70 x 200 - 350 P/W	O	X	X	O	X	X	X	X
22 x 50-70 x 350 - 500 P/W	~~	X	X	O	X	X	X	X
22 x 70 - 100 x 500 - 1000 P/W	~~	~~	X	~~	X	X	X	X
22 x 100 - 190 x 1000 - 2000 P/W	~~	~~	~~	~~	X	X	X	X

O - stabilne drewno: dąb, jesion, afromozja, iroko, doussie, merbau, teak.

X - nerwowe drewno: buk, czereśnia, oliwka, sucupira, cumaru, jatoba, ipe-lapacho, wenge, muhuhu, cabreuva, padouk, mytenye

~~ - rozwiązanie niezalecane

parkiet gotowy dł. < 500	~~	~~	~~	X	X	X	X	X
deska gotowa dł. ok. 2000	~~	~~	~~	~~	X	X	X	X
laminat	~~	~~	~~	~~	X	~~	X	X

Przy długich elementach zaleca się obciążenie parkietu

Nie wolno klejem wyrównywać nierówności podłoża