

TWARDOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW EGZOTYCZNYCH

Poniższe zestawienie przedstawia twardość poszczególnych gatunków egzotycznych w oparciu o test twardości JANKA (test, podczas którego mierzy się siłę, wyrażoną w funtach, jaką należy użyć, aby wcisnąć 0,44" średnicy metalową kulkę w drewno, do ½ jej głębokości).

GATUNEK DREWNA	TWARDOŚĆ JANKA
Ipe/Lapacho	3680
Cumaru	3540
Massaranduba	3190
Jatoba	2820
Tatajuba	2220
Cabreuva	2200
Muracatiara	2160
Sucupira	1980
Bubinga	1980
Merbau	1925
Bambus	1820
Bangkirai	1798
Doussie	1770
Padouk	1725
Kempas	1710
Grapia	1654
Wenge	1630
Badi	1630
Afromosia	1560
Dąb	1360
Jesion	1320
Buk	1300
Iroko	1260
Dąb czerwony	1260
Teak	1155
Guatambu	1130